



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

ASF 07-90UV AKON Schutzfolie UV-Schutzfolie



Qualität für's Handwerk

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Trägermaterial	LDPE-Folie	
Farbe	Weißgrau	
Klebstoffbasis	Acrylatkleber	
Folienstärke	+/- 10% 88 µm	
Dichte	+/- 5% 1,01 %	
Reißdehnung längs	280 %	
Reißdehnung quer	420 %	
Haftkraft (auf Edelstahl) min.	1,3 N / cm	
Haftkraft (auf Edelstahl) max.	2,0 N / cm	
Verarbeitungstemperatur min.	15 °C	
Verarbeitungstemperatur max.	45 °C	
Einsatzdauer innen	6 Monate	
Einsatzdauer außen		
UV-Stabilität innen		
UV-Stabilität außen		
Lagerbeständigkeit		
Lagertemperatur min	10 °C	
Lagertemperatur max	30 °C	

1/2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Eigenschaften	Wert	Norm
Lagerbedingungen	frostfrei Vor Feuchtigkeit schützen Ohne direkte Sonneneinstrahlung	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.