



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

117 Alfa Dach-DICHT

**Witterungsbeständige, schimmelbeständige
und hoch elastische Abdichtmasse**



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Chemische Grundlage:	Synthetisches Gummi mit Lösemitteln
Form:	Paste
Farbe:	transparent
Aushärtemechanismus:	Lösemittelverdunstung
Spezifisches Gewicht:	940 ± 10 kg / m ³
Dauer der Schalenbildung:	23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit ≈ 15 Min.
Aushärtung:	2 mm / Tag
Anwendungstemperatur:	von +5 °C bis +40 °C
Gehärtete Masse	
Härtegrad Shore A:	25 ± 5
Temperaturbeständigkeit:	von -25 °C bis +100 °C
Lagerung:	18 Monate auf kühler und trockener Stelle bei Temperatur unter 25 °C in geschlossener Originalverpackung lagern.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1