



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

1200 Alfa DS 100 HYBRID

Dauerelastischer Folienkleber für den Außenbereich



Außen

Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Merkmale:	Wasserdicht, lösemittelfrei, geruchsarm, silikon-, laugen-, säure- und isocyanatfrei	
Dichte:	1,45 ± 0,02 g/cm ³	DIN EN ISO 1183
Konsistenz unvernetzt (Ausliefer- bzw. Verarbeitungszustand):	Pastös	
Konsistenz vernetzt (nach erfolgter „Aushärtung“ mit Luftfeuchtigkeit):	Elastisch-verformungsfähig, dauerklebrig	
Shore A-Härte:	45 ± 5	DIN EN ISO 868
Hautbildungszeit:	30 ± 5 Min.	
Aushärtung nach 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf:	Ca. 1 bis 2 mm	
Langfristige Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C	
Lagertemperatur:	+10 °C bis +30 °C	
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf:	12 Monate	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1