



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

138 Alfa Kehldichtstreifen



Selbstklebender, diffusionsoffener Kehldichtstreifen

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Material:	UV-stabilisierter Polyetherschaum	-
Rohdichte:	25 kg / m ³ , ± 10 %	DIN 53420
Stauchhärte:	3.7 kPa, 70 %; ± 1.0 kPa	DIN 53577
Zugfestigkeit:	min. 152 kPa	DIN 53571
Dehnung:	min. 271 %	DIN 53571
Kleber:	Aggressiver Haft-Dispersionskleber	-
Klebebeschichtung:	Nicht vollflächig, dadurch besseres Abziehen des Abdeckpapiers möglich	-
Abdeckung:	Silikonisiertes Papier	-
Lagerung:	12 Monate, keine direkte Sonneneinstrahlung, keiner Witterung aussetzen	-

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1