



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

172 Alfa Rufol UDB-A 130

**Günstige diffusionsoffene
Unterspannbahn mit 130 g/m²**



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Anwendung:	Unterdeckbahn/Unterspannbahn	-
Funktionsschicht:	Linopore UV+ Spezial-Funktionsmembran	-
Trägermaterial:	Polypropylen-Spinnvlies	-
Flächengewicht:	130 g/m ²	EN 1849-2
Dicke:	0,6 mm	EN 1849-2
Brandverhalten:	Klasse E	EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	Klasse W1	EN 1928
Wert nach künstlicher Alterung:	Klasse W1	EN 1297/1296
Zugfestigkeit/Höchstzugkraft längs:	300 N/50 mm	EN 12311-1
Zugfestigkeit/Höchstzugkraft quer:	280 N/50 mm	EN 12311-1
Dehnung längs:	55 %	EN 12311-1
Dehnung quer:	35 %	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand/Nagelschaft längs:	130 N/200 mm	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand/Nagelschaft quer:	150 N/200 mm	EN 12310-1
Werte nach künstlicher Alterung:	>75 % des Neuwertes	EN 1297/1296
Erhöhte Anforderung zur künstlichen Alterung:	+100 °C	EN 1297/1296

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Kaltbiegeverhalten:	-30 °C	EN 1109
Wasserdampfdurchlässigkeit:	0,02 sd-Wert-m	EN ISO 12572
Widerstand gg. Luftdurchgang:	< 0,1 m³/(m²/h/50Pa)	EN 12114
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +100 °C	EN13859-1
UV-Beständigkeit:	>3 Monate	-
Maßhaltigkeit:	<1%	EN 1107-2
Widerstand gegen Schlagregen:	bestanden	TU-Berlin
Eignung als Werkstoff für Behelfsdeckung:	6 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung	-
ZVDH-Produktdatenblatt – Klasse/Anwendung:	UDB – A/ USB-A/ Klasse 6 - 3	ZVDH Tab.1.1

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2