Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

179 Alfa Rufol UV 200 SK

UV-stabilisierte Fassadenbahn mit 220 g/m² und Selbstklebestreifen

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Brandverhalten:	E, EN 13501
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1, EN 1928
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung:	W1, EN 1928
Flächengewicht:	220 g/m² (± 10 %), EN 1849-2
Wasserdampfdurchlässigkeit:	0,13 m (± -0,03), EN 12572 C
Höchstzugkraft längs/quer:	300/340 N/5 cm (± 30), EN 12311-1
Höchstzugkraft längs/quer nach Alterung:	300/340 N/5 cm (± 30), EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft längs/quer:	50/60 % (± 15), EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft längs/quer nach Alterung:	50/60 % (± 15), EN 12311-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs/quer:	200/185 N (± 20), EN 12310-1
UV-Stabilität	> 10* Jahre, EN 4892-2 *gilt nicht für Freibewitterung, sondern nur bei Verkleidung mit einem Abstand von ca. 5 cm und einem maximalen Fugenflächenanteil von 40%

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 02-2020