




Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

1860 Alfa Protect varia VSK

**Vollflächig selbstklebende, transparente
Witterungsschutzbahn**



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Bahn		
Länge:	50 m	EN 1848-2
Breite:	1,5 m	
Dicke:	> 0,39 mm	
Gradheit (< 30 mm / 10 m):	Bestanden	
Sichtbare Mängel:	Keine	
Widerstand gegen Verformung unter Last:	KLF	EN 13984: 2013 Anhang B
Widerstand gegen Stoßbelastung:	NPD	EN 12691
Nagelausreißfestigkeit Längs:	> 153 N	EN 12310-1
Nagelausreißfestigkeit Quer:	> 192 N	
Scherwiderstand der Fügennähte:	NPD	EN 12317-2
Höchstzugkraft Längs:	> 204 N / 50 mm	EN 12311-1
Höchstzugkraft Quer:	> 161 N / 50 mm	
Dehnung Längs:	> 89 %	
Dehnung Quer:	> 101 %	
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +80 °C	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 3



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C	
Brandverhalten:	Klasse E, erfüllt	EN 13501-1 / EN ISO 11925-2
Wassersäule:	> 400 cm	EN ISO 811
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	Bestanden	EN 1928 Methode A
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert:	> 3,15 m	EN 1931 – EN ISO 12572 Klima C
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert nach Alterung:	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegenüber Alkalien:	NPD	EN 1847 (Prüfliquidität 2) und Evaluierungsprüfung nach EN 12311-2
Gefährliche Stoffe:	Keine	EU 1907: 2006
Kleber		
Klebstoff:	Acrylat	
Klebkraft:	Ca. 15 N / 25 mm oder Vliesriss	ISO 29862
Klebstoffauftrag:	100 g / m ²	
Klebstoffträger:	Polypropylenvlies	
Abdeckmaterial:	PP-Silikonfolie	
Höchstzugkraft längs:	120 N / 5 cm	EN 12311-2 A
Höchstzugkraft quer:	110 N / 5 cm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs:	80 %	
Dehnung bei Höchstzugkraft quer:	90 %	
Weitereißwiderstand längs:	90 N	EN 12310-1
Weitereißwiderstand quer:	90 N	
Wasserdichtheit:	Bestanden bei 2 kPa	EN 1928
Sd-Wert:	2 m	EN 1931
Flächengewicht:	90 g / m ²	EN 1849-2

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitunganleitung.

2/3



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Freibewitterung:	12 Wochen	
Brandverhalten:	E	EN 13501



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

3/3