

Alfa

Verarbeitungsanleitung AlfaFlex 153



- ✓ Flexibles Folienklebeband
- ✓ Für luftdichte Durchdringungen
- ✓ Die flexible Folie gleicht Baubewegungen aus
- ✓ Aggressive hohe Klebkraft
- ✓ Gute Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Lösemittel

10 Jahre Gewährleistung!

Produkteigenschaften:

- Frei von Wohngiften
- Frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- Gute Weichmacherbeständigkeit
- Gute Alterungsbeständigkeit

AlfaFlex 153 ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- Harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Holz, lackiertes Holz
- Kraftpapiere
- Kunststoff
- Aluminium-Folien
- Vliese
- Pappen
- Metall
- Glas

Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2

AlfaFlex 153 ist das flexible Folienklebeband mit der aggressiven Klebkraft. Es wird hauptsächlich zum luftdichten Verkleben von Durchdringungen (z.B. Abluftrohr, Dachfenster oder Sparren etc.) in Dampfsperren/-bremsen verwendet.

AlfaFlex 153 besteht aus einer leicht dehnbaren flexiblen Spezialfolie, die sich gut an vorhandene Bauteile anschmiegt.

AlfaFlex 153 besitzt eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

AlfaFlex 153 sorgt für ein gutes Raumklima, da es frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd ist.

AlfaFlex 153 in kurzen Streifen überlappend rund um die Durchdringung kleben. Durch die flexible Spezialfolie passt sich **AlfaFlex 153** gut an den Untergrund an. Es ist darauf zu achten, dass das Folienklebeband auf beiden Materialien (z.B. Abluftrohr und Dampfsperrbahn) je zur Hälfte haftet, um eine sichere und luftdichte Verklebung zu gewährleisten. Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (Klebeband vollflächig kräftig anreiben). **AlfaFlex 153** dient als „Dichtung“ und ist daher ohne luftdurchlässige Zwischenräume zu verkleben.

Es kann vorkommen, dass **AlfaFlex 153** eingeschnitten werden muss, um eine Überdehnung des Klebebandes zu verhindern. Diese Stellen sind mit kleinen Streifen erneut zu verkleben.

AlfaFlex 153 ist dank seines hochwertigen Spezialklebstoffes auch zum Verkleben von Überlappungen bei Aufsparrendämmung geeignet. (Freibewitterung von ca. 4-6 Wochen ohne stehendes Wasser!).

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: ab -10°C. Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.




Verpackungseinheiten: AlfaFlex 153

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
153 2550	50mm x 25m	6	36
153 2560	60mm x 25m	6	36

Luftdicht verkleben mit AlfaFlex 153



Bei runden Durchdringungen, wird **AlfaFlex 153** in kleinen Streifen schuppenartig luftdicht verklebt.



TIPP

Silikonpapier der Länge nach falten und zuerst freie Hälfte verkleben. Anschließend Klebeband ausrichten und Silikonpapier entfernen. Kräftig anreiben.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa nach.

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl Pack/Karton	Artikelbezeichnung	Größe
153 2550	<input type="checkbox"/>	AlfaFlex (grün)	50mm x 25m
153 2560	<input type="checkbox"/>	AlfaFlex (grün)	60mm x 25m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____

Alfa 161 Alfa Pro

Verarbeitungsanleitung



- ✓ beschichtetes Spezialpapier
- ✓ verklebt dauerhaft luftdicht
- ✓ für Folienüberlappungen bei Dampfsperren/-bremsen
- ✓ aggressive hohe Klebkraft
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ frei von Lösemittel

10 Jahre Gewährleistung!

Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- gute Weichmacherbeständigkeit
- gute Alterungsbeständigkeit
- sehr gut von Hand abreißbar
- nur innen verwenden

161 Alfa Pro ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Holz, lackiertes Holz
- Kraftpapiere
- Kunststoff
- Aluminium-Folien
- Vliese
- Pappen
- Metall
- Glas

Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2

161 Alfa Pro ist das Spezialpapierband mit der aggressiven Klebkraft zum dauerhaft luftdichten Abkleben von Folienüberlappungen bei Dampfsperren/-bremsen. Es wurde speziell für den Einsatz zur Wärmedämmung im Dach- und Innenausbau entwickelt. Leicht von Hand abreißbar.

161 Alfa Pro ist auch bestens zum Abdichten von Stoßfugen bei OSB-Platten geeignet.

161 Alfa Pro besitzt eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

161 Alfa Pro sorgt für ein gutes Raumklima, da es frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd ist.

161 Alfa Pro wird leicht und bequem, direkt auf die Überlappung von Dampfsperren-/Dampfbremsbahnen, bzw. über die Fugen von Holzfaserverplatten aufgetragen. Die Naht oder Fuge sollte möglichst in der Mitte des Klebebandes verlaufen, um auf beiden Seiten eine sichere und luftdichte Verklebung zu garantieren. Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (Klebeband vollflächig kräftig anreiben). **161 Alfa Pro** dient als „Dichtung“ und ist daher ohne luftdurchlässige Zwischenräume zu verkleben.

Bei Durchdringungen (wie z.B. Abluftrohre oder Dachfenster) verwenden Sie bitte **153 Alfa Flex**, unser grünes flexibles Folienklebeband mit der aggressiven Klebkraft.

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: ab -10°C.

Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

Verpackungseinheiten: 161 Alfa Pro

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
161 4050	50mm x 40m	6	24
161 4060	60mm x 40m	4	24
161 4015	150mm x 40m	2	12


Systemkomponente für folgende Dampfbremsen:
 170 Alfa Rufol sd100 (blau/weiße Dampfbremssolie)
 171 Alfa Rufol varia/varia G (feuchteregulierende Dampfbremse)

BESTELL-HOTLINE:
 Tel: 07363-95 44 60
 www.alfa-direkt.de

Alfa GmbH 12.2010

Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen / Germany
 Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

Luftdicht verkleben mit 161 Alfa Pro



Silikonpapier teilweise abziehen und **161 Alfa Pro** mittig über der Folienüberlappung ausrichten und andrücken.



Bei der Fugenabdichtung von Span-/OSB-Platten wird **161 Alfa Pro** mittels Hart-gummiroller vollflächig kräftig angerieben. Dies erhöht die Anfangsklebkraft.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...
 ... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.

Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel: +49 (0)7363-95 44 60
 Fax: +49 (0)7363-95 44 625
 www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
161 4050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa Pro (gelb)	50mm x 40m
161 4060	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa Pro (gelb)	60mm x 40m
161 4015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa Pro (gelb)	150mm x 40m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____

Alfa

Verarbeitungsanleitung Alfa DS 100 (Folienkleber)



- ✓ **Bauelastischer Folienkleber**
- ✓ **Für luftdichte Wandanschlüsse**
- ✓ **Für luftdichte Fensteranschlüsse**
- ✓ **Hält dauerhaft dicht**
- ✓ **Verarbeitung ohne Anpresslatte**
- ✓ **Gute Alterungsbeständigkeit**
- ✓ **Frei von Lösemittel**

Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- gute Alterungsbeständigkeit
- bauelastisch (versprödet nicht)
- dauerhaft dicht
- für innen

Alfa DS 100 ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Kraftpapiere, Pappen
- Aluminium-Folien
- Stein
- Putz
- Vliese
- Mauerwerk
- Beton
- Holz

Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2

Alfa DS 100 Folienkleber eignet sich für die luftdichte Verklebung von marktüblichen Baufolien sowie Fensteranschlussbändern und -folien an dem Baukörper. Der selbsthaftende Folienkleber gleicht Unebenheiten am Untergrund aus und sorgt durch seine Bauelastizität für eine dauerhaft luftdichte Verklebung auch bei Baubewegungen. Dies verhindert Bauschäden!

Alfa DS 100 als ca. 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Die Baufolie locker mit Schlaufe montieren und leicht an **Alfa DS 100** drücken – Folienkleber hierbei nicht verpressen. Das Anbringen einer Anpresslatte ist nicht erforderlich. Während der Trocknungsphase ist die Baufolie nicht auf Zug zu belasten. Auch danach sind starke mechanische Einflüsse zu vermeiden. Die endgültigen Eigenschaften stellen sich erst nach der vollständigen Durchtrocknung des Folienklebers ein (ca. 4-6 Wochen). **Alfa DS 100** bleibt auch danach bauelastisch und versprödet nicht. Vor UV-Strahlung schützen.

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Reichweite Kartusche: 6-8 m; Schlauchbeutel: 12-16 m

Verarbeitungstemperatur: ab +5°C.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate. Vor Frost schützen.

Verpackungseinheiten:



Alfa DS 100 Kartusche

Artikel-Nr.	Inhalt	St./Pack	St./Karton
100 315K	315g (300ml)	20	80




Alfa DS 100 Schlauchbeutel

Artikel-Nr.	Inhalt	St./Pack	St./Karton
100 630S	630g (600ml)	20	40

Luftdicht verkleben mit AlfaFlex 153



Bei runden Durchdringungen, wird **AlfaFlex 153** in kleinen Streifen schuppenartig luftdicht verklebt.



TIPP

Silikonpapier der Länge nach falten und zuerst freie Hälfte verkleben. Anschließend Klebeband ausrichten und Silikonpapier entfernen. Kräftig anreiben.

Luftdicht verkleben mit AlfaPro 161



Silikonpapier teilweise abziehen und **AlfaPro 161** mittig über der Folienüberlappung ausrichten und andrücken.




Bei der Fugenabdichtung von Span-/OSB-Platten wird **AlfaPro 161** mittels Hart-gummiroller vollflächig kräftig angerieben. Dies erhöht die Anfangsklebkraft.

Anschlüsse an Mauerwerk



Alfa DS 100 Folienkleber direkt und ohne Primer auf den Untergrund auftragen. Anschließend Folie leicht andrücken (Kleber hierbei nicht verpressen).



Schematische Darstellung eines Maueranschlusses mit Entlastungsschlaufe der Folie.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagertrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

BESTELL-HOTLINE: Tel: 07363-95 44 60
www.alfa-direkt.de • kontakt@alfa-direkt.de

Alfa GmbH
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625