



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

200 Alfa 2K Wand- und Bodenbeschichtung

**Diffusionsoffene, mechanisch belastbare
2-komponentige Epoxidharz-Beschichtung**



Innen
Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Verpackung:	Blech-Eimer
Kombi-Geb.:	25 kg / 5 kg
Mischungsverhältnis:	4:1 Gew. T.
Lieferform:	8/56 Gebinde / Pa!.
Farbe:	Steingrau, RAL 7030
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit:	45 Minuten bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.
Dichte, verarbeitungsfertig:	1,35 kg / l
Begehbar:	Nach ca. 6 Std. bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.
Voll belastbar:	Nach ca. 5 Tagen bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.
Oberflächenzugfestigkeit:	> 1,5 N / mm ²
Abriebverlust:	0,058 g (nach Taber: Rolle CS 10, 1000 U, 1000 g)
Lagerung:	Frostfrei, 12 Monate
Verbrauch je Anstrich:	ca. 0,25 kg / m ²

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1