


Technisches Datenblatt

2009 Alfa Armierungsgewebe BA

Alkalibeständiges, beschichtetes Glasgewebe mit $105\,g/m^2$ zum Einbetten



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Flächengewicht:	100 g/m ²
Maschenweite:	5 x 6 mm
Reißfestigkeit Kette unbehandelt:	ca. 1.600 N
28 d 5 %ige NaOH:	ca. 800 N
Reißfestigkeit Schuss unbehandelt:	ca. 1.700 N
28 d 5 %ige NaOH:	ca. 840 N
Verbrauch:	Je m² Fläche 1,05 m² Gewebe
Lagerung:	24 Monate