



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 2209 Alfa Sockelleisten- kleber POWER

**Schnellhaftender, extrastarker Sockelleistenkleber**



Innen

### Technische Daten:

| Eigenschaften                                                                      | Wert                                                            | Norm        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Basis:                                                                             | 1-K-feuchtigkeitsvernetzendes silanterminiertes Polymer         |             |
| Farbe im ausgehärteten Zustand:                                                    | Weiß                                                            |             |
| Dichte bei +20 °C:                                                                 | Ca. 1,58 g/cm <sup>3</sup>                                      | EN 542      |
| Shore-Härte:                                                                       | Ca. 60 Shore A                                                  | DIN 53505   |
| Viskosität<br>Kegel-Platte (2 s-1) bei +25 °C:                                     | Ca. 1.400.000 mPa.s                                             |             |
| Bruchdehnung:                                                                      | Ca. 200 %                                                       | DIN 53504   |
| Hautbildungszeit – trocken<br>bei +20 °C, 50 % r. F., Auftragsmenge 500 µm-PE/PVC: | Ca. 6 Min.                                                      |             |
| Aushärtegeschwindigkeit<br>bei +20 °C, 50 % r. F.:                                 | Ca. 4 mm in 24 Std.                                             |             |
| Aushärtezeit<br>bei +20 °C, 50 % r. F. bis zum Erreichen der Endfestigkeit:        | Ca. 7 Tage                                                      |             |
| Temperatureinsatzbereich:                                                          | -40 °C bis +100 °C, kurzzeitig (Pulverbeschichtung) bis +180 °C |             |
| Verarbeitungstemperatur<br>Klebstoff und Substrate:                                | Von +10 °C bis +30 °C                                           |             |
| Zugscherfestigkeit bei +20 °C:                                                     | Ca. 2,0 N/mm <sup>2</sup>                                       | DIN EN 1465 |

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



**Qualität für's Handwerk**

## Technisches Datenblatt

|          |                                                                                                                                    |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lagerung | 12 Monate trocken und vor UV-Strahlung geschützt bei Temperatur zwischen +15 °C und +25 °C im geschlossenen Originalgebinde lagern |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2