



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

229 Alfa Sockelleistenkleber

Extrastarker, pastöser, fugenfüllender Sockelleistenkleber mit einer Klebkraft von 130 kg/m²



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Frischmasse		
Grundlage:	Acryldispersion	
Form:	Paste	
Spezifisches Gewicht:	1.340 ± 30 kg/m ³	
Schalenbildungszeit bei 23 °C / 50 % r.F.:	25 bis 30 min	
Anwendungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C	
Gehärtete Masse		
Zugscherfestigkeit:	3,10 ± 0,20 MPa	SIST EN 205
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +75 °C	
Lagerung:	24 Monate trocken bei Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C im geschlossenen Originalgebinde lagern	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1