



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

229 Alfa Sockelleistenkleber

Extrastarker, pastöser, fugenfüllender Sockelleistenkleber mit einer Klebkraft von 130 kg/m²



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Frischmasse	
Grundlage:	Akryldispersion
Form:	Paste
Spezifisches Gewicht:	1.340 ±30 kg/m ³
Schalenbildungszeit:	25 bis 30 Min. bei 23 °C/50 % r.F.
Anwendungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Gehärtete Masse	
Zugscherfestigkeit:	3,10 ±0,20 MPa, SIST EN 205
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +75 °C
Lagerung:	24 Monate an einer trockenen Stelle, bei Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C, in geschlossener Originalverpackung.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1