



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 246 Alfa Kalk-Zement-Leichtputz - faserverstärkt

**Faserverstärkter, leichter, spannungsarmer  
Trockenmörtel CS II auf Kalk-Zement-Basis**



Innen  
**Außen**

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Mörtelkategorie:	CS II
Wasserbedarf:	ca. 6,6l/20 kg
Druckfestigkeit:	2,5 – 3,0 N/mm <sup>2</sup>
Putzdicke:	mindestens 15 mm als Außenputz, mindestens 10 mm als Innenputz
Korngröße:	1 mm
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10 \text{ Dry}}$ :	= 0,27 W·(m·K) für P= 50 % = 0,30 W·(m·K) für P= 90 %
E-Modul:	ca. 1500 N/mm <sup>2</sup>
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ :	≤ 20
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C (Luft-, Objekt- und Materialtemperatur)
Brandklasse:	A 1 – (nicht brennbar)
Verbrauch:	- ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm - 20 kg Trockenmörtel ergeben ca. 2,60 m <sup>2</sup> Putzfläche bei 10 mm Putzstärke
Lagerung:	- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken - Angebrochene Gebinde sofort verschließen - Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum - Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG, ZP1

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1