



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

2594 Alfa Bohrlochmörtel

Mineralischer, kapillar saugfähiger Trockenmörtel



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis	Werk trockenmörtel	
Körnung max.	0,5 mm	
Druckfestigkeit max	15 N / mm ²	
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C	
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C	
Verarbeitungszeit	ca. 60 min.	
Aushärtungszeit	mind. 1 mm / Tag	
Verbrauch Min	1,4 kg / l	
Ergiebigkeit	3,3 l	
Hinweis zur Ergiebigkeit	Angabe der Ergiebigkeit pro 5 kg	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.