



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 269 Alfa Modellierputz

Gebrauchsfertiger, modellierbarer Innen-Dekorputz



Innen

### Technische Daten:

| Eigenschaften               | Wert                                                                                                                                                      | Norm                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Brandverhalten:             | Brandklasse A 2 nicht brennbar                                                                                                                            | DIN EN 1350, DIN EN 15824 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | Klasse I hoch                                                                                                                                             | DIN EN 15824              |
| s <sub>d</sub> -Wert:       | < 0,14 m                                                                                                                                                  | DIN EN 15824              |
| Zusammensetzung:            | Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Fasern, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Chlormethyl- und Methylisothiazolinon). |                           |
| Dichte:                     | ca. 1,8 g / cm <sup>3</sup>                                                                                                                               |                           |
| Farbton:                    | weiß                                                                                                                                                      |                           |
| Gebindegröße:               | 25 kg                                                                                                                                                     |                           |
| Verdünnen:                  | Mit max. 2 % Wasser                                                                                                                                       |                           |
| Verarbeitung:               | Mit rostfreier Edelstahltraufel, -kelle oder Strukturrolle.                                                                                               |                           |
| Verarbeitungstemperatur:    | Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Putzes und des Untergrundes nicht unter +5°C absinken.                           |                           |
| Verbrauch:                  | Ca. 1,5 bis 4,0 kg / m <sup>2</sup> je nach gewünschter Struktur.*                                                                                        |                           |

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



**Qualität für's Handwerk**

## Technisches Datenblatt

### Technische Daten:

| Eigenschaften | Wert                                                                                                                                                          |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Trocknung.    | Je nach Schichtstärke ca. 12 bis 24 Stunden bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich |  |
| Lagerung:     | Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern.<br>Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.                                               |  |
| GISCODE:      | BSW20                                                                                                                                                         |  |

\*Diese Verbrauchszahlen sind Richtwerte

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2