



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

3626 Alfa Zink-Alu-Spray

Chrom-Optik-Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbe:	silbergrau
Bindemittelbasis:	Acrylharze
Sprühaufrag:	bei 2 Kreuzgängen: 30 bis 40 µ
Trockenzeit:	staubtrocken: nach 5 bis 10 min griffest: nach 30 bis 40 min durchgetrocknet nach 24 Stunden
Überlackierbar:	mit sich selbst: nach ca. 10 min. mit allen Auto-K-Lacken: hier ist zunächst auf einem Versuchsstück zu prüfen, ob die Zink-Alu-Schicht mit dem gewünschten Decklack überlackiert werden kann.
Lackieraufbau:	Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1