

3627 Gorillas Zink-Spray

Langzeitschutz sowie zur Ausbesserung
von metallischen Oberflächen



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Materialbasis:	Spezielle Bindemittelkombinationen
Farbton:	Zink
Sprühauflage:	Bei 2 Kreuzgängen: 40 bis 50 µm
Spritzabstand:	15 bis 25 cm
Trockenzeiten:	Staubtrocken: 15 Min. Griffest: Nach 30 Min. Durchgetrocknet: Nach ca. 12 Std.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1