



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

3627 Alfa Zinkspray

Langzeitschutz sowie zur Ausbesserung von metallischen Oberflächen



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbe:	Grau
Bindemittelbasis:	Spezielle Bindemittelkombinationen
Sprühaufrag:	bei 2 Kreuzgängen: 40 bis 50 μ
Trockenzeiten:	staubtrocken: nach 10 bis 15 min. griffest: nach 30 min.
Überlackierbar:	mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
Lackieraufbau:	Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1