



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

3800 Alfa Schnellmontagemörtel

Gebrauchsfertige, zementäre Trockenmischung



Außen

Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Druckfestigkeit 60 min, 1 und 28 Tage	$\geq 11 \text{ N/mm}^2$ $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ $\geq 40 \text{ N/mm}^2$	-
Biegezugfestigkeit 60 min, 1 und 28 Tage	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$	-
Verarbeitungszeit	ca. 3 Minuten	-
Erstarrungsbeginn	ca. 4 Minuten	-
Sulfatwiderstand	$\Delta\epsilon \leq 0,8 \text{ mm/m}$, keine sichtbare Rissbildung	-
Verarbeitungstemperatur	+1 °C bis +30 °C	-
Baustoffklasse	A 1 – nicht brennbar	DIN EN 13501-1
Chromatarm:	Gemäß Direktive 2003/53/EG	-
Wasseranspruch:	16 – 18 %	-
Verbrauch:	1 kg Trockenmörtel = ca. 0,5 l Frischmörtel	-

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1