



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

3819 Alfa Sekundenkleber

Schnellhärtender Cyanacrylat-Klebstoff



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis:	Ethyl Cyanacrylat	-
Farbe:	Transparent	-
Viskosität 25°C:	250-300 mPa.s	-
Dichte:	1,10 g/cm ³	-
Handfestigkeit Aluminium:	4 – 10 Sek.	-
Handfestigkeit Gummi:	1 – 4 Sek.	-
Handfestigkeit Gummi:	24 Stunden	-
Endfestigkeit:	24 Stunden	-
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80 °C	-
Wärmeleitfähigkeit ASTM C 177:	DIN 53283 23 N/mm ²	-
Lagerzeit bei 5°C bis 8°C:	12 Monate	-

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1