Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

402 Alfa Schutzfolie

Schwachklebende, widerstandsfähige Oberflächenschutzfolie

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Trägermaterial:	LDPE
Farbe:	Transparent
Stärke:	48 µm ±10 %
Dichte:	0,92 ±5 %
Längsdehnung:	> 180 %
Querdehnung:	> 180 %
Kleber:	Acrylat
Haftwert:	0,5 bis 0,8 N / cm (Edelstahl)
Einsatzdauer innen:	Bis zu 4 Wochen
Einsatzdauer außen:	Bis zu 2 Wochen
Lagerung:	6 Monate in Originalverpackung von +10 bis +30 °C lagerbar

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 09-2020