



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 521 Alfa FineLine GOLD

Dünnes, imprägniertes, japanisches Reispapierband



Innen

Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Länge:	50 m
Klebstoffbasis:	Acrylatkleber
Gewicht:	81 g / m <sup>2</sup>
Gesamtdicke:	85 µm
Klebkraft:	1,9 N / cm
Zugfestigkeit:	34,7 N / cm
Bruchdehnung:	3 %
UV-Beständigkeit:	Bis zu 4 Monate
Temperaturbeständigkeit:	100 °C (20 Min.)
Klebkraft auf Bandrücken:	0,7 N / cm
Abrollkraft:	1,5 N / cm
Lagerbeständigkeit:	12 Monate
Lagerung:	Kühl und frostfrei lagern Raumtemperatur 18-21 °C 65 % relative Luftfeuchtigkeit Ohne direkte Sonneneinstrahlung

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1