



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

6000 Alfa MULTI Flachdachschaum

**Universell einsetzbarer, windsogstabiler
1K Klebeschaum**

Technische Daten:



Außen

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis:	Polyurethan	-
Schaumfarbe:	Hellgrün	-
Dosentemperatur:	Mind. +10 °C bis max. +25 °C / optimal +20 °C	-
Untergrundtemperatur:	Mind.+ 5 °C bis max.+30 °C / optimal +20 °C	-
Rohdichte:	15 bis 17 kg/m ³	-
Offene Zeit:	Ca. 10 min*	-
Klebfreiheit:	Ca. 30 min*	-
Schneidbar (Ø 20 mm):	Ca. 20 min*	+20 °C / 50 % RLF
Durchhärtung (Ø 20 mm):	Ca. 85 min*	+20 °C / 50 % RLF
Scherfestigkeit:	38,7 kPa	EN 12090
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C	nach Aushärtung
Lagerstabilität:	12 Monate bei +20 °C	kühl, trocken, aufrecht
Brandverhalten:	Baustoffklasse B1	DIN 4102- Teil 1

RLF- Relative Luftfeuchtigkeit, *abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1