



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 607 Alfa Kombischaum

**Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender PU-Schaum  
als Adapterschaum oder Pistolenschaum**



### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Art:	Einkomponentiger Polyurethanschaum	
Volumen:	38 bis 45l	FEICA OCF TM 1003
Schaumdichte:	16 bis 20 kg/m <sup>3</sup>	FEICA OCF TM 1019
Arbeitstemperatur::	min. +5 °C (Oberfläche), 20 bis 25 °C (Dose)	
Bindezeit:	6 bis 12 min	FEICA OCF TM 1014
Schneidezeit:	22 bis 27 min	FEICA OCF TM 1005
Aushärtezeit:	2 bis 6 Stunden, in Abhängigkeit von der Temperatur und Feuchtigkeit	
Temperaturbeständigkeit:	Von -40 bis +90 °C	
Abmessungsstabilität:	max. ±5 %	FEICA OCF TM 1004
Wasserabsorption:	max. 1 vol. %	DIN 53428
Druckfestigkeit:	0,04 bis 0,05 MPa	FEICA OCF TM 1011
Dehnungsbeständigkeit:	0,12 bis 0,14 MPa	FEICA OCF TM 1018
Ausdehnung bei Unterbrechungen:	20 bis 30 %	FEICA OCF TM 1018
Wärmeübertragungsfähigkeit:	0,039 W/(m K) bei 20 °C	DIN 52612
Zündklasse:	F	EN 13501-1

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1