



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

608 Alfa Flachdachschaum

Einkomponentiger Klebeschaum für Wärmedämmstoffplatten im Flachdachbereich



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Art:	Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff	
Volumen:	80 bis 90 Meter Länge (750 ml)	
Klebstoffdichte:	12 bis 16 kg/m ³	FEICA OCF TM 1019
Arbeitstemperatur:	max. +40 °C (Oberfläche), 5 bis 25 °C (Dose)	
Bindezeit:	5 bis 10 min.	FEICA OCF TM 1014
Aushärtezeit:	1,5 bis 5 Stunden, in Abhängigkeit von der Temperatur und Feuchtigkeit	
Temperaturbeständigkeit:	Von -40 bis +90 °C	
Wasserabsorption:	Max. 1 vol. %	DIN 53428
Druckfestigkeit:	0,04 bis 0,05 MPa	FEICA OCF TM 1011
Dehnungsbeständigkeit:	0,15 bis 0,18 MPa	FEICA OCF TM 1018
Ausdehnung bei Unterbrechungen:	15 bis 25 %	FEICA OCF TM 1018
Wärmeübertragungsfähigkeit:	0,036 W/(m K) bei 20 °C	DIN 52612
Zündklasse:	B-s1, d0	EN 13501-1

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1