

Technisches Merkblatt

612 Alfa WDVS-Klebeschaum

Produktbeschreibung:

Alfa WDVS-Klebeschaum ist ein einkomponentiger Polyurethan-Schaum, der sehr kleine Nachexpansion hat und der mit Schaumpistolen angewendet werden soll. **Alfa WDVS-Klebeschaum** der besonders für das Verkleben von EPS-Dämmplatten geeignet ist, härtet unter Aufnahme von Umgebungsfeuchtigkeit aus.

Technische Daten:

Volumen:	43 – 47 l (freigeschäumt) (800ml)
Rohdichte:	12 – 16 kg/m ³
Verarbeitungstemperatur/	min +5°C bis max. 30°C
Untergrundtemperatur:	20 – 25°C (Dose)
Klebfreie Zeit:	18°C, 60% rel. Feucht. 5 - 10 min
Aushärtungszeit:	1,5 – 5 Stunden, abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Dimensionsstabilität:	max. -1%
Wasseraufnahme: DIN 53428	max. 1 Vol %
Druckfestigkeit: DIN 53421	0,04 – 0,05 MPa
Zugfestigkeit: DIN 53455	0,15-0,18 MPa
Bruchdehnung: DIN 53455	15 – 25 %
Wärmeleitzahl: DIN 52612	0,029W/m K bei 20°C
Lagerfähigkeit:	12 Monate ab Herstellungsdatum (+10°C bis +20°C)

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen / Germany
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de