



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 612 Alfa WDVS-Klebeschaum

**Einkomponentiger Klebeschaum für  
WDVS-Dämmplatten**



Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Art:	Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff	
Volumen:	60 bis 80 Meter Länge (750 ml)	
Klebstoffdichte:	12 bis 16 kg/m <sup>3</sup>	FEICA OCF TM 1019
Arbeitstemperatur:	min. +5 °C (Oberfläche), 20 bis 25 °C (Dose)	
Bindezeit:	5 bis 15 min.	FEICA OCF TM 1014
Aushärtezeit:	1 bis 2 Stunden, in Abhängigkeit von der Temperatur und Feuchtigkeit	
Temperaturbeständigkeit:	von -40 bis +90 °C	
Abmessungsstabilität:	± 5 %	FEICA OCF TM 1004
Wasserabsorption:	max. 1 vol. %	DIN 53428
Druckfestigkeit:	0,04 bis 0,05 MPa	FEICA OCF TM 1011
Dehnungsbeständigkeit:	0,14 bis 0,15 MPa	FEICA OCF TM 1018
Ausdehnung bei Unterbrechungen:	20 bis 30 %	FEICA OCF TM 1018
Zündklasse:	B1	DIN 4102-1
Wärmeübertragungsfähigkeit:	0,036 W/(m K) bei 20 °C	DIN 52612
Lagerung:	12 Monate (von +5 bis +25 °C), kurzzeitig auch bei niedrigeren Temperaturen (z.B. beim Transport). Höhere Temperaturen verkürzen die Anwendungszeit. Dose in senkrechter Stellung aufbewahren.	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1