



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

6150 Alfa PU-Pistolenschaum Flex

Einkomponentiger, hoch flexibler Pistolenschaum



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis:	Polyurethan	
Farbe:	Weiß	
Darstellung:	Weichschaum feinzellig	
Verarbeitungstemperatur:	+10 bis +35 °C	
Untergrundtemperatur:	-10 bis +35 °C	
Schneidfähigkeit Strang 20 mm*:	ca. 20 min	
Vollständig belastbar*:	Nach 24 Stunden	
Bruchdehnung:	ca. 25 %	DIN 53571
Wasserdampfdurchlässigkeit:	50 bis 60 g/m ² /24 Stunden	DIN 53429
Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/m.K	DIN 56612
Luftdicht gemäß:	> 600 Pa	EN 1026
Schlagregendicht:	> 600 Pa	EN 12208
Baustoffklasse Teil 1:	B2	DIN 4102
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +90 °C; kurzfristig +120 °C	
Volumenänderung:	± 5,0 %	

*Bei +20 °C und 50 % relative Feucht

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1