



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

620 Alfa PU-Montageschaum (1K)

Produktbeschreibung
Alfa PU-Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethan Montage Schaum, der unter Aufnahme von Umgebungsfeuchtigkeit aushärtet.

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Volumen	25 – 30 l (freigeschäumt) (500ml)
	40 – 45 l (freigeschäumt) (750ml)
Rohdichte	20 – 25 kg/m ³
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C (Oberfläche)
	20 °C – 25 °C (Dose)
Klebefreie Zeit	5 – 10 min
Schneidezeit	25 – 30 min
Aushärtungszeit	1,5 – 5 Stunden, abhängig von
	Temperatur und Feuchtigkeit
Wärmeleitfähigkeit	0,0369W
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Dimensionsstabilität	Max. -1 %
Wasseraufnahmen	Max. 1 Vol %
Druckfestigkeit	0,04 – 0,05 MPa
Zugfestigkeit	0,07 – 0,08 MPa
Bruchdehnung	20 – 25 %
Brandklasse	B2
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Herstellungsdatum (+10 °C bis +20 °C)

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.