Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

6200 Alfa Multi-Dämmplattenkleber

Einkomponentiger Klebeschaum für den Flachdach-, Perimeter-, Keller- und Wandbereich

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Baustoffklasse:	B1 (schwer entflammbar), PNDS04-1450	DIN 4102
Dichte:	Ca. 25 kg / m³	
Zugstärke:	75 kPa	FEICA TM 1018
Wärmeleitfähigkeit:	0,036 W / (m · K)	DIN 52 612
Ausdehnung bei Bruch:	14 %	FEICA TM 1018
Abriebsfähigkeit:	30 kPa	DIN 53 422
Druckspannung bei 10 % Stauchung:	44 kPa	TM 1011
Aufschäumen (Untergrund angefeuchtet):	60 %	
Aufschäumen (nicht angefeuchtet):	30 %	
Wasseraufnahme[3]:	0,2 kg / m²	EN 1609
Verarbeitungstemperatur:	-10 °C bis +45 °C	
Dosentemperatur:	+5 °C bis +35 °C	
Offene Zeit[1]:	Ca. 5 – 8 Min.	
Klebfrei[1]:	Ca. 10 Min.	FEICA TM 1014
Schneidbar[1]:	Ca. 35 Min.	FEICA TM 1005
Voll belastbar[1]:	Ca. 3 – 12 Std.	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 10-2023

Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Ausbeute[1+2+4]:	Bis zu 30 l	FEICA TM 1003
Reichweite (30 x 30 mm Kleberaupe):	Bis zu 45 lfm	
Temperaturbeständigkeit:	Dauerhaft: -40 °C bis +90 °C	
Lagerung:	Kühl, trocken, aufrecht und frostfrei	
Lagerfähigkeit:	24 Monate nach Produktion	

[1] Angaben richten sich nach jeweiliger Temperatur und Luftfeuchtigkeit
[2] Untergründe gut anfeuchten
[3] 0,2 kg Wasser / m² Schaum-Kontaktoberfläche
[4] je nach Anwendungsgebiet

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 10-2023