



Alfa GmbH  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen / Germany  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

## 621 Alfa 2K-Zargenschaum

### Produktbeschreibung

Alfa 2K-Zargenschaum ist ein schnell härtender zweikomponentiger Polyurethan Schaum, der besonders geeignet ist für das Ausfüllen von Hohlräumen, insbesondere an Stellen an denen es keine Umgebungsfeuchtigkeit gibt.

### Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Volumen	12 – 14 l (freigeschäumt) (400ml)
Rohdichte	30 – 35 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C (Oberfläche) 10 °C – 25 °C (Dose)
Klebefreie Zeit	5 – 10 min
Schneidezeit	15 – 20 min
Aushärtungszeit	45 – 60 Minuten, abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit
Wärmeleitfähigkeit	0,0275W
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Dimensionsstabilität	Max. -1 %
Wasseraufnahmen	Max. 0,3 Vol %
Druckfestigkeit	8 – 12 N/cm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit	15 – 25 N/cm <sup>2</sup>
Brandklasse	B2
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Herstellungsdatum (+10 °C bis +20 °C)

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.