



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

621 Alfa 2K-Zargenschaum

Zweikomponentiger, schnell härtender Zargenschaum



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Volumen:	12 bis 14l (Einfaches Schäumen)	FEICA OCF TM 1003
Schaumdichte:	30 bis 35 kg / m ³	FEICA OCF TN 1019
Arbeitstemperatur:	Mindestens +5 °C (Oberfläche), 10 bis 25 °C (Dose)	
Bindezeit:	5 bis 10 min	FEICA OCF TM 1014
Schneidezeit:	15 bis 20 min	FEICA OCF TM 1005
Aushärtungszeit:	45 bis 60 min	
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +90 °C	
Abmessungsstabilität:	max. ± 5 %	FEICA OCF TM 1004
Wasseraufnahmen:	max. 0,3 Vol. %	DIN 53428
Druckfestigkeit:	8 bis 12 N/cm ²	FEICA OCF TM 1011
Dehnungsbeständigkeit:	0 bis 25 N/cm ²	
Wärmeübertragungsfähigkeit:	0,029 W / (m K) bei 20 °C	DIN 52612
Schallisolierung:	58 dB	EN ISO 717 -1
Zündklasse:	E	EN 13501-1

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1