



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

6215 Alfa 1K-Zargenschaum

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Zargenschaum



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbe:	Weiß bis gelb	
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +35 °C	
Optimale Verarbeitungstemperatur:	+20 °C	
Untergrundtemperatur:	-5 °C bis +35 °C	
Schneidfähigkeit 20 °C: Strang 25 mm*	Ca. 20 Min.	
Vollständig belastbar:	Nach 5 Stunden	
Raumgewicht:	25 bis 30 g / Liter	
Volumenänderung:	± Max. 3,0 %	
Baustoffklasse:	B2	DIN 4102, Teil 1

*Bei +20 °C und angefeuchteter Schaumraupe.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1