



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

622 Alfa Perimeterkleber

Einkomponentiger Klebeschaum für den Perimeterbereich



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Volumen:	60-80 m Länge	-
Klebstoffdichte:	16 – 18 kg/m ³	FEICA OCF TM 1019
Arbeitstemperatur:	Min. +5 °C (Oberfläche), 20 – 25 °C (Dose)	-
Bindezeit:	5 bis 15 Min.	FEICA OCF TM 1014
Arbeitszeit:	10 bis 15 Min.	FEICA OCF TM 1015
Aushärtezeit:	1,5 – 2 Stunden, in Abhängigkeit von der Temperatur und Feuchtigkeit	-
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C	-
Abmessungsstabilität:	Max. ± 5 %	FEICA OCF TM 1004
Wasserabsorption:	Max. 1 vol. %	DIN 53428
Druckfestigkeit:	0,04 bis 0,05 MPa	FEICA OCF TM 1011
Dehnungsbeständigkeit:	0,07 bis 0,08 MPa	FEICA OCF TM 1018
Ausdehnung bei Unterbrechungen:	20 bis 30 %	FEICA OCF TM 1018
Zündklasse:	E	EN 13501-1

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1