



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

6301 Alfa 3E Hybrid-Dicht

**Dauerelastischer, UV- und witterungsbeständiger
Dicht- und Klebstoff**



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Hautbildungszeit bei 23 °C / 50 % r.F.:	Ca. 20 bis 30 Min.	
Vernetzungsgeschwindigkeit bei 23 °C / 50 % r.F.:	2 bis 3 mm / Tag	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +50 °C	
Shore A:	37 – 42	DIN 53505
Modul 100 % MPa Probekörper mit 2 mm Schichtdicke:	0,70	
Dehn- und Stauchvermögen:	25 %	
Zugfestigkeit MPa Probekörper mit 2 mm Schichtdicke:	200 bis 300 %	DIN 53504
Bruchdehnung:	-40 °C bis +90 °C	DIN 53504
Lagerung:	12 Monate bei Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C im geschlossenen Originalgebinde lagern.	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2