

Technisches Datenblatt

632 Alfa Brunnenschaum

Feuchtigkeitshärtender, wasserdichter Klebe- und Dichtschaum





Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Volumen:	40 bis 451 (Einfaches Schäumen) (750 ml)	FEICA OCF TM 1003
Schaumdichte:	16 bis 18 kg/m³	FEICA OCF TM 1019
Arbeitstemperatur:	Min. +5°C (Oberfläche), 20 bis 25°C (Dose)	-
Bindezeit:	5 bis 10 Min.	FEICA OCF TM 1014
Schneidezeit:	20 bis 25 Min.	FEICA OCF TM 1005
Aushärtezeit:	1,5 bis 5 Stunden, in Abhängigkeit von der Temperatur und Feuchtigkeit	-
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C	-
Abmessungsstabilität:	Max. ±5 %	FEICA OCF TM 1004
Wasserabsorption:	Max. 1 vol.%	DIN 53428
Druckfestigkeit:	0,04 bis 0,05 MPa	FEICA OCF TM 1011
Dehnungsbeständigkeit:	0,12 bis 0,14 MPa	FEICA OCF TM 1018
Ausdehnung bei Unterbrechungen:	20 bis 30 %	FEICA OCF TM 1018
Zündklasse:	E	EN 13501-1

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.