



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 634 Alfa 2K-Schaum FAST

**Noch schneller härtender zweikomponentiger Zargen-Adapter-Schaum**



### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Aushärtungszeit:	15 bis 20 min	FEICA TM1015
Basis:	Polyurethan	
Brandverhalten:	B2	
Dichte:	40 kg/m <sup>3</sup>	
Ergiebigkeit / Ausbeute:	240 ml = 6 l	FEICA TM1003
Geschlossene Zellen:	± 70 %	
Klebefreie Zeit:	6 min	FEICA TM1014
Schneidbar nach:	10 min	FEICA TM1005
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +90 °C	
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +35 °C	
Wärmeleitfähigkeit:	30 bis 35 mW/m.K	
Zugfestigkeit din 53857:	13 N/cm <sup>2</sup>	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1