



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

740 Alfa Malerweiß

**Leistungsstarke, hochdeckende,
waschbeständige PROFI-Dispersionswandfarbe**



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbton:	Weiß	
Glanzgrad:	Stumpfmatt	
Deckvermögen/ Kontrastverhältnis:	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m ² /l, entspricht ca. 145 ml/m ² .	DIN EN 13 300
Nassabrieb:	Klasse 3 entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778	
Verbrauch:	Ca. 145 ml / m ² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln. Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Auftragsverfahren variieren.	
Gebindegröße:	12,5 l	
Trockenzeit:	Überstreichbar nach ca. 4 Stunden Durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.	
Verdünnung:	Mit max. 10 % Wasser.	
Wasserdampfdiffusion (sd-Wert):	0,10 m	
pH-Wert:	8,5–9,2	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Abtönen:	Mit max. 5 % Vollton- und Abtönfarbe auf Dispersionsbasis (bitte Verträglichkeit testen) abtönbar. Farbton vor Verarbeitung auf Farbtonexaktheit überprüfen – kein Umtausch. Ersatzansprüche aus Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung gestellt werden, können nicht anerkannt werden. Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Anfertigung / Tönung / Charge verwenden. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten und Eigenschaften möglich.	
Airlessapplikation:	Spritzwinkel: 50 ° Düse: 0,018–0,021“ Spritzdruck: 120–180 bar	
Inhaltsstoffe nach VdL:	Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Siliciumdioxid, Silikate, Wasser, Additive	
Bindemittelart:	Polyvinylacetat-Dispersion	
Dichte:	ca. 1,49 g / cm ³	
GISCODE:	BSW20	
VOC-Sicherheitshinweis:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC.	
Lagerung:	Trocken, kühl, aber frostfrei. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.	
Verarbeitungstemperatur:	Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.	
Maximale Korngröße:	Fein	DIN EN 13 300
Pigmentart:	Titandioxid	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2