



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

745 Alfa MK POWER

**Extrastarker, dauerelastischer Montageklebstoff
mit einer extremen Endfestigkeit von 25 kg/cm²**



Innen

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
E-Modul:	1,39 MPa bei 100% Dehnung, DIN 53504
Auspressrate:	20 g / min
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Basis:	Hybrid
Dichte:	1,57 g / ml
Bruchdehnung:	335 %, DIN 53504
Standvermögen:	<2 mm, ISO 7390
Frostwiderstand während des Transports:	bis -15 °C
Shore-A Härte:	55 Shore A, DIN 53505
Hautbildung:	15 Minuten bei 23 °C / 55 % r.F.
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C
Zugfestigkeit:	2,20 MPa, DIN 53504
Farbe:	Weiß
Lagerung:	18 Monate bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung zwischen +5 °C und +25 °C haltbar

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1