



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

7500 Alfa Bau- und Badsilikon

Essigsäurevernetzender Fugendichtstoff



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Dichte:	0,99 ± 0,04 g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Hautbildungszeit:	ca. 15 min bei 23 °C/50 % r.F.	
Penetration:	150 ± 30 l / 10 mm	DIN 51579/5 Sek.
Standvermögen:	≤ 2 mm in Anlehnung an ASTM 2202	
Durchhärtung:	ca. 3 mm in den ersten 24 Stunden	
Shore A Härte:	19 ± 5 Einheiten	DIN 53505
Dehnungswert:	ca. 0,4 N/mm ² , 100 %	DIN EN ISO 8339-A
Zulässige Gesamtverformung:	25 %, Herstellerfestlegung	
Volumenschwund	max. 22 %	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +35 °C, Dichtstoff und Untergrund	
Temperaturbelastung:	-40 bis +180 °C, ausgehärteter Dichtstoff	
Lagerbeständigkeit:	18 Monate in geschlossenen Originalgebinde bei +5 bis +35 °C, 50 % r.F.	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1