



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

754 Alfa Profi Acryl

Dauerelastischer Profi Acryl-Dichtstoff



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Auspressrate:	800 g / min bei Ø 3 mm / 4 bar	
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +40 °C	
Basis :	Acryldispersion	
Dichte:	1,71 g / ml	ISO 1183-1
Bruchdehnung:	240 %	
Standvermögen:	< 2 mm	ISO 7390
Frostwiderstand während des Transports:	bis -15 °C	
Zulässige Gesamtverformung:	12,5 %	
Shore-A Härte:	30 Shore A	DIN 53505, ISO 868
Hautbildung:	7 Minuten bei 23 °C / 50 % r.F.	DBTM 16
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +75 °C	
Zugfestigkeit:	0,40 N / mm ²	DIN 53504 S2
Lagerung:	18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung im Dunkeln bei +5 und +25 °C	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1