



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 759 Alfa Markierungsspray

Markierungsspray in Neonfarbe für dauerhafte Markierungen



### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis	Spezielle Bindemittelkombination	
Schichtdicke	ca. 20 - 25 µm pro Spritzgang	
Staubtrocken	ca. 20 Minuten	
Griffest	ca. 90 Minuten	
Durchgetrocknet	ca. 12 Std.	
Überarbeitbar	Mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.	
Lagerbeständigkeit	36 Monate	
Lagerbedingungen	senkrecht trocken Vor Chemikalien schützen	
Lagertemperatur min	15 °C	
Lagertemperatur max	25 °C	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.