



Silikatfarbe

Alfa Silikatfarbe

Dispersions-Silikatfarbe ist ideal für raumklimaverbessernde und wohngesunde Neuanstriche auf verkieselungsfähigen und mineralischen Untergründen wie Naturstein, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Faserzementplatten, mineralischen Wärmedämmputzen, Kalk-, Zement- und Gipsputz geeignet. Alfa Silikatfarbe kann auch für Renovierungen auf alten Kalk-, Silikat- und Mineralfarbuntergründen verwendet werden – nicht für Tapeten, Ölfarben und Lackuntergründe.

Alfa Silikatfarbe hat folgende Vorteile:

- ✓ Hoch deckend
- ✓ Auf Wasserglasbasis
- ✓ Hoch wasserdampfdurchlässig und feuchteregulierend
- ✓ Gut haftend, leicht zu verarbeiten, spritzarm
- ✓ Sicherer und natürlicher Schutz vor Algen, Pilzen und Bakterien
- ✓ Klassifizierung nach DIN 13300:
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6,5 m² / l
Nassabriebklasse 3
Glanzgrad: matt
Maximale Korngröße: fein

10 Liter
Farbe: Weiß

www.alfa-direkt.de

Anwendungstechnik und Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und haftfähig sein. Neuputze mind. 4 Wochen trocknen lassen. Ungeeignete Beschichtungen, lose Anstrichteile und kreidende Altanstriche sind zu entfernen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Glas, Lackflächen, Metalle, Marmor, Fliesen, Natur-/Kunststein, Klinker, Keramik, Holz u.ä. abdecken. Spritzer sofort abwischen. Den Untergrund je nach Erfordernis mit **787 Alfa Silikatgrundierung** grundieren. Produkt vor Gebrauch gründlich aufrühren. In einem Zug nass-in-nass kreuzförmig streichen, rollen, bürsten oder airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben des Gerätehersteller). Voranstrich 2 Teile Silikat-Innenfarbe - 1 Teil verdünnter Alfa Silikatgrundierung. Schluss-/Deckanstrich: unverdünnt auftragen oder bis max. 5% mit Alfa Silikatgrundierung verarbeitungsfähig einstellen. Je nach Untergrund genügen 1-2 unverdünnte Anstriche.

Werkzeug:

Alfa Pinsel oder Alfa Walzen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Airless spritzbar.

Eigenschaften:

Alfa Silikatfarbe ist nicht für den Außenbereich geeignet. Mit Vollton-/Abtönfarbe auf Silikatbasis mischbar.

Trocknung:

Bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit: Oberflächentrocken nach ca. 2-3 Stunden, überarbeitbar nach frühestens 12 Stunden. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Ca. 5-7 m² / l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Inhaltsstoffe:

Gemäß VdL-RL 01: Kaliwasserglas, Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Additive, Wasser, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für **Alfa Silikatfarbe** (Kat.A/a) 30 g/l (2010). **Alfa Silikatfarbe** enthält max. 15 g/l VOC.

GISBAU-Code: M-SK01

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei, trocken lagern und transportieren. In Originalgebinde mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum lagerstabil. Angebrochene Gebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschläge: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Die üblichen Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Etikett bereithalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort Giftinformationszentrum oder einen Arzt anrufen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken oder Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nicht bei Temperaturen unterhalb +8 °C verarbeiten. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen. Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

Giftnotrufnummer: +49 (0)361- 730730

Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
www.alfa-direkt.de

Art-Nr. 767 0010

