



Alfa GmbH  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen / Germany  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

## 771 Alfa Allgrund

### Produktbeschreibung

Aromatenfreier Kunstharz-Universalhaftgrund. Hochwertige, spezielle Kunstharzkombination mit aktiven Rostschutzpigmenten universell anwendbar.

#### Lichtbeständigkeit

- Im System sehr gut

#### Wetterbeständigkeit

- Im System wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363

#### Verträglichkeit

- Vor der Überarbeitung mit 2K-Materialien auf Verträglichkeit prüfen und gegebenenfalls Probeanstrich ausführen

#### Trockenzeit (bei 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken:	nach ca. 1 Stunde
Griffest:	nach ca. 6 Stunden
Überarbeitbar:	nach ca. 2 Stunden (Alkydharzlack „nass in nass“)
Schleifbar:	nach ca. 24 Stunden

Niedrige Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

#### Inhaltsstoffe

- Alkydharz, Polymer, aliphatische Lösemittel, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, Acetate, Alkohole, Additive, enthält 2-Butanonoxim, kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### VOC-Gehalt

- EU-Grenzwert für Allgrund (Kat.A/i) 500 g/l (2010).  
 - Allgrund enthält max. 499 g/l VOC.

#### Kennzeichnung

- GefStoffV: entfällt  
 - WGK: 1

#### GISBAU-Code

- M-GP 02

#### Ergiebigkeit

- ca. 12-13 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

#### Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen

- Terpentinersatz; verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen.

#### Werkzeug

- Pinsel mit Naturborsten, Rolle



Alfa GmbH  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen / Germany  
Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

## 771 Alfa Allgrund

### Reinigung der Werkzeuge

- Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

### Farbtöne

- Weiß

### Verpackungsgrößen

- 2,5 l

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.