



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 771 Alfa Allgrund

**Hochwertige Kunstharz-Grundierung  
mit aktiven Rostschutzpigmenten**



Außen Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Art des Werkstoffs:	Aromatenfreier Universalhaftgrund
Farbe:	Weiß
Glanzgrad:	Matt
Inhaltsstoffe:	Alkydharz, Polymer, aliphatische Lösemittel, anorganische / organische Pigmente, Füllstoffe, Acetate, Alkohole, Additive, enthält 2-Butanonoxim, kann allergische Reaktionen hervorrufen
Dichte:	ca. 1,45 g / cm <sup>3</sup>
Kennzeichnung:	GefStoffV: entzündlich
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für Allgrund (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Allgrund enthält maximal 499 g/l VOC.
Ergiebigkeit:	12 bis 13 m <sup>2</sup> / ltr., abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
Trockenzeit:	- Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde - Griffest: nach ca. 6 Stunden - Überstreichbar: nach ca. 2 Stunden (Alkydharzlack „nass in nass“) - Acrylfest und 2 in 1 Lackfarbe: nach ca. 36 Stunden

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1