



Alfa GmbH  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen / Germany  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

## 772 Alfa Haftgrundierung

### Produktbeschreibung

Optimale Untergrundvorbehandlung für alle schwach und nicht saugenden Untergründe. Wetterbeständige weißpigmentierte Haftgrundierung auf Dispersionsbasis.

### Technische Daten

Art des Werkstoffes:	Dispersions-Grundierung für innen und außen
Verwendungszweck:	Haftgrundierung für nicht bis schwach saugende Untergründe wie z.B. unglasierte Fliesen, alte Latexanstriche, vorbehandelte mineralische Untergründe etc.
Farbton:	Weiß
Glanzgrad:	Matt
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Titandioxid, Quarz, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Allergiker auf Isothiazolinone.
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für Grundierfarbe (Kat.A/h) 30 g/l (2010). Grundierfarbe enthält maximal 2,5 g/l VOC
GISBAU-Code:	M-GP 01
Verpackungsgrößen:	10 l

### Eigenschaften und Verarbeitungshinweise

Lichtbeständigkeit:	Sehr gut
Wetterbeständigkeit:	Sehr gut
Verträglichkeit:	Abtönbar mit Vollton- und Abtönfarben
Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen	Wasser
Ergiebigkeit:	ca. 6 m <sup>2</sup> / Liter, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trocknung:	Griffest: nach ca. 6 Stunden Überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden Durchgetrocknet und belastbar: nach ca. 24 Stunden

Niedrige Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.