



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

7746 Alfa Elektrikergips

Hochwertiger, stark klebender Elektrikergips zur schnellen Fixierung



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Inhalt	5 kg	
Farbe	Grau	
Basis	Calciumsulfat-Halbhydrat	
Verbrauch	1 kg / l	
Wasserbedarf	650ml/kg	
Verarbeitungszeit	10 min.	
Hinweis zur Verarbeitung	Die Temperatur des Anmachwassers sollte nicht weniger als +5 °C und nicht mehr als +30 °C betragen. Sehr kaltes Wasser kann den Abbindevorgang hemmen, sehr warmes Wasser kann diesen Vorgang beschleunigen.	
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C	
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C	
Brandverhalten (DIN 13501-1)	Klasse A1 (nicht brennbar)	DIN EN 13279-1
Lagerbeständigkeit	12 Monate	
Lagerbedingungen	trocken Vor Feuchtigkeit schützen	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.