



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

788 Alfa Silikat-Fassade

**Wasserabweisende, gut deckende,
nicht brennbare Silikat-Fassadenfarbe**



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbton:	Weiß
Glanzgrad:	Matt
Verbrauch:	ca. 180 ml / m ² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln. Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Auftragsverfahren variieren.
Gebindegröße:	12,5 l
Trockenzeit:	Überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.
Verdünnung:	Mit max. 5 bis 10 % Wasser
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert):	< 0,14 m (hoch)
Wasserdurchlässigkeit:	< 0,5 [kg / (m ² · h 0,5)] (mittel)
Inhaltsstoffe:	Acrylat-Dispersion, Wasserglas, Titandioxid, Calciumcarbonat, Siliciumdi-oxid, Silikate, Wasser, Additive.
Trockenschichtdicke:	100 bis 200 µm

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Abtönen:	Mit max. 5 % Vollton- und Abtönfarbe auf Silikatbasis (bitte Verträglichkeit testen) abtönbar. Farbton vor Verarbeitung auf Farbtonexaktheit überprüfen – kein Umtausch. Ersatzansprüche aus Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung gestellt werden, können nicht anerkannt werden. Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Anfertigung / Tönung / Charge verwenden. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten und Eigenschaften möglich.
Airlessapplikation:	- Spritzwinkel: 50° - Düse: 0,018 bis 0,026 " - Spritzdruck: 120 bis 180 bar
Dichte:	ca. 1,54 g/cm ³
GISCODE:	BSW40
VOC-Sicherheitshinweis:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
Lagerung:	Trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde fest verschließen.
Verarbeitungstemperatur:	Mindestens +8 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Maximale Korngröße:	< 100 µm

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2