



Qualität für's Handwerk

Scheda tecnica

808 Alfa proteXos Primer

Promotore di adesione universale per il pretrattamento del supporto, per proteXos ETAG impermeabilizzante liquido 1K



Esterno

Dati tecnici:

Proprietà	Valore
Componenti:	Solventi, legante PU, promotore di adesione, coadiuvanti
Temperatura di lavorazione min.:	+5 °C
Temperatura di lavorazione max.:	+30 °C
Densità:	0,93 kg/l
Colore:	Marrone-trasparente
Sovraverniciabile:	Dopo ca. 20 minuti a +20 °C e 60 % U.R.
Stabilità di stoccaggio:	6 mesi
Condizioni di stoccaggio:	Fresco
Consumo min.:	30 ml/m ²
Consumo max.:	200 ml/m ²
Nota sul consumo Supporti non assorbenti: Supporti minerali assorbenti:	30 – 50 ml/m ² 100 – 200 ml/m ²
Valore μ :	2.310
Valore Sd:	3,97 m

Per ottenere la garanzia, attenersi sempre alle istruzioni di lavorazione.

1 / 1